



Leinölfarbe (ohne Lösemittel) – für alle Holzarten

Ergiebigkeit: ca. 15-25qm/Liter

Leinölfarbe - 31 Farbtöne

- Bei Renovierungsanstrichen muß die Oberfläche trocken und sauber sein. Die maximale Restfeuchte des Holzes sollte möglichst 14 % nicht überschreiten.
- Zur Reinigung von gestrichenen oder ungestrichenen Oberflächen verwenden Sie unseren Fassadenreiniger. Danach gründlich abspülen und trocknen lassen.
- **Aussenbereich:** Imprägnieren Sie zunächst mit **rohem, ungekochtem Leinöl**, wenn der Anstrich auf **unbehandeltem und trockenem Holz** geschieht. Das Öl muß gut im Holz abgebunden sein. Erwärmen Sie mit Heißluft. Das Öl immer auf ca. 60°C erwärmen.
- Die Farbe vor der Verarbeitung gründlich durchrühren.
- Bei Bedarf die Farbe sieben, evtl. Auch einen Trichter in die Farbe einsetzen, um die Bildung einer Haut zu verhindern.
- Diese Farbe bedarf keiner Verdünnung mit Lösemitteln. Falls eine Verdünnung nötig ist, kann mit max. 5% gekochtem Leinöl verdünnt werden.
- Streichen Sie die Farbe gründlich in verschiedene Richtungen aus und setzen Sie dabei lange Pinselstriche ein. Verwenden Sie dabei einen starren Naturborstenpinsel.
- Streichen Sie mindestens 2 Durchgänge zur vollständigen Deckung.
- Bei Raumtemperatur von 20-24°C beträgt die Trocknungszeit ca. 2 Tage. Hierbei sind eine gute Luftventilation, Licht sowie eine niedrige relative Luftfeuchtigkeit von ca. 60% maßgeblich..
- Wenn im Innenbereich höhere Luftfeuchtigkeiten herrschen, ist die Verwendung eines Raumentfeuchters ratsam.
- Verwenden Sie unsere Leinölseife zur Reinigung von Händen und Werkzeugen.
- **Hängen** Sie die Pinsel zur Trocknung in eine mit rohem Leinöl gefüllte Dose.
- Die Farbe hat eine Ergiebigkeit von ca. 15–25 qm, abhängig vom Untergrund.
- Bedingt durch die Elastizität und Abriebfähigkeit der Farbe, kann in der anfänglichen Trocknungszeit eine höhere Staub- und Schmutzaufnahme beobachtet werden. Nachdem die getrocknete Farbe beginnt, matter zu werden, lösen sich fortlaufend kleine Farbpigmente aus der Oberfläche und sorgen somit für einen selbstreinigenden Effekt (Auskreiden genannt).

Vertrieb durch:
Schwedischer Farbenhandel
Doerriesweg 10
D-22525 Hamburg
Fon: +49 40 589 78 345
Fax: +49 40 589 78 355
www.schwedischer-farbenhandel.de
info@schwedischer-farbenhandel.de