

Holzteer 502

Spezialholzteer

Allgemein

Echter Holzteer 502 ist ein s.g. ursprünglicher Typ Holzteer, gewonnen als Nebenprodukt bei der Destillation von Nadelhölzern zur Herstellung von Holzkohle.

Anwendungsbereich

Echter Holzteer 502 als Holzschutz für Holzgebäude, Holzdächer, Boote, Brücken etc.

Holzteer 502 dient als allgemeiner Verwitterungsschutz auf Holz, findet Verwendung in der Produktion von Gummiprodukten und für diverse veterinärische Zwecke (u.a. Hufpflege).

Achtung! Nicht auf die Haut auftragen. Nicht verschlucken.

Verarbeitung

Bedingt durch das verwnadte Rohmaterial, kann Holzteer 502 durch seinen hohen Anteil an Harzen eindicken (durch Lagerung kristallisiert Harz). Diese Kristalle lösen sich bei etwa 60°C. Durch eine begrenzte Kompatibilität mit Lösemitteln sollte dieser Holzteer vor der Verwendung erwärmt werden, höchstens jedoch bis 70°C.

Technische Daten

Dichte bei 20°C:	1.08 - 1.20
Viskosität bei 50°C:	100-300 cP
Wasseranteil:	max 3 % max
Säure:	3%
Säurenummer:	65 - 85
Pechanteil:	max 0,03 %
Flammpunkt:	100-130°C
Farbton:	Dunkelbraun
Verdünnung:	Alkohol

Issue: 290906 Replaces: 311001

These information are for guidance only and are given without obligation. If there is some confusion we recommend that you do your own tests and ask for advise in writing from us.

Auson AB • Verkstadsgatan 3 • SE-434 42 Kungsbacka • Sweden

Tel. +46 (0)300-562000 • Fax. +46 (0)300-562001 • Email. info@auson.se • www.auson.se

Schwedischer Farbenhandel • Doerriesweg 10 • D-22525 Hamburg • Deutschland

Tel.: +49 (0)40 589 78 345 • Fax. +49 (0)40 589 78 355 • Email: info@schwedischer-farbenhandel.de •

www.schwedischer-farbenhandel.de