

Produktdaten - Dünnschichtlasur

Technische Daten

Auftrag:

Pinsel, Rolle oder Spritze.

Reichweite:

Sägerauhes Holz: ca 5-7 m² / lit.

Gehobeltes Holz: 7-9 m² / lit.

Trocknung:

ca 10 Stunden

Verdünnung/Reinigung:

Terpentinersatz/Balsamterpentin

Achtung! Zwischen unterschiedlichen Chargen kann es mitunter zu leichten Farbunterschieden kommen, weswegen es sinnvoll ist bei unterschiedlichen Gebinden/Chargen die Farben untereinander zu mischen.



Produktbeschreibung

Diese Dünnschichtlasur ist eine tixotrope Alkydölfarbe für den Anstrich von Holz im Aussenbereich. Die natürliche Struktur des Holzes wird durch diese Farbe hervorgehoben. Diese Lasur gibt eine wasserabweisende, lichtechte Oberfläche mit einer hohen Wetterbeständigkeit und einem guten Schutz gegen Rissbildung.

Anwendung:

Neue unbehandelte Oberflächen:

Reinigung und im Anschluß ölen mit Grundieröl vor dem Erstanstrich. Eine Grundierung erfolgt idealerweise vor dem Aufstellen der Verschalung.

Es folgt ein Erstanstrich mit der Dünnschichtlasur. Dieser Erstanstrich kann ebenfalls vor dem Aufstellen erfolgen.

Der zweite Deckanstrich erfolgt auf dem aufgestellten Aussenholz.

Zwischen den Anstrichen sollten 24 Stunden Trocknungszeit vergehen.

Renovierungsanstrich:

Reinigung mit Fassadenreiniger oder Algenentferner für Farben, lose Farbreste abkratzen. Danach mit klarem Wasser abwaschen. Die Fassade muß vollkommen trocken sein, ehe ein Anstrich erfolgt. Es folgen 1-2 Deckanstriche. Mehrere Anstrich sorgen für ein leicht dunkleres Erscheinungsbild der Farbe.

Unbehandeltes Holz sollte spätestens 14 Tage nach dem Aufstellen behandelt werden. Nicht auf sonnenerwärmter Oberfläche oder am späten Abend bei Gefahr von Nebel streichen. Falls mehrere Dosen verwendet werden, auf Chargenzusammenhang achten. Sonst Dosen untereinander mischen bzw. immer an Hausecken mit neuen Gebinden fortsetzen. Die Arbeit immer an Ecken oder Winkeln unterbrechen.

Brandgefahr! Schädlich für lebende Wasserorganismen. Farbreste, leere Dose und Reinigungslösung zur kommunalen Annahmestelle (Recyclinghof) bringen. Farbe nicht in die Kanalisation gelangen lassen

Vor Kindern sicher aufbewahren. Während der Verarbeitung für Frischluft sorgen. Nicht verzehren. Falls doch, sofort einen Arzt aufsuchen und das Gebinde mitbringen.

Gefahrenklasse III, UN-Nr. 1263

Verpackungseinheiten:

1 Liter.