

Produktdatenblatt - Bootsack

Technische Daten

Auftrag:

Qualitätslackpinsel, Rolle oder Spritze

Anwendungsbereich:

Innen und aussen

Reichweite:

Ca. 10 m² / Liter

Trocknung:

Bei 20°C etwa 4 Stunden, bei 5°C 8 Stunden

Schleifbar: ca. nach 24 Stunden

Verdünnung / Reinigung:

Terpentin

Glanz: 90 (glänzend)

Hinweise:

Achtung! Um das Risiko der Selbstentzündung von getränkten Lappen zu vermeiden, diese nach der Benutzung möglichst in Wasser oder einer verschlossenen Metalldose lagern.



Produktbeschreibung

Uretanalkydbasierender Hochglanzbootsack, geeignet für Rumpf, Deck, Einrichtung und Filigranholz. Gibt eine wasserabweisende, schöne und wetterbeständige Oberfläche.

Landora Bootsack ist auch für den Innenbereich geeignet sowie zum Versiegeln von Gartenmöbeln.

Anwendung

Unbehandelte Oberfläche:

1. Die Oberfläche mit grobem Schleifpapier abschleifen.
2. Beim 1. Anstrich Bootsack mit 5-25% Terpentin verdünnen.
3. Danach unverdünnt überstreichen, bis eine Sättigung eintritt und die Oberfläche eben wird.

Für beste Ergebnisse zwischen den Anstrichen mit feinem Schleifpapier anschleifen, sehr dünn auftragen.

Renovierungsanstriche:

1. Lose Farbreste abbürsten und die Oberfläche anschleifen, damit diese eben wird.
2. Mit Terpentin die Oberfläche waschen.
3. Wie oben nach 2. und 3. behandeln.

Achtung! Nicht bei starker Sonneneinstrahlung lackieren. Feuchtigkeit/Nebel auf dem noch nicht getrockneten Lack vermeiden, bis dieser durchgetrocknet ist.

Feuergefährlich! Dämpfe nicht direkt einatmen und für Frischluft während der Verarbeitung sorgen.

Für Kinder unzugänglich verwahren.

Verpackungsgrößen:

1 und 2,5 liter.