



www.farbe-aus-schweden.de  
Tel.: +49 (0)40 589 78 345

## Produktdatenblatt – Fenster- und Holzkitt

### Technische Daten

**Typ:** polymerisierte vegetabilische Öle und hochmolekulare Weichmacher

**Farbton:** natur

### Typische Werte

**Penetration:** natur-Dose:145-165  
1/10mm

### Dichte:

ca. 2,00 (Dose)  
Ca.1,70 (Tube)

### Verarbeitungsanweisung

#### Farbstabilität:

Gut, bedarf keines Deckanstrichs

#### Trocknung:

kann nach 1 Tag übergestrichen werden.

#### Gemessener Schwund:

Keine Rissbildung

#### Lagerung:

Min. 12 Monate in unangebrochener Dose

#### Reinigung von Werkzeug:

Terpentinersatz

### Produktbeschreibung

Landora Fensterkitt ist auf polymerisierten, vegetabilischen Ölen und hochmolekularen Weichmachern aufgebaut, wodurch der Kitt nur eine sehr begrenztes Wandern von Bindemitteln vom Kitt zum Holz ermöglicht. Ferner hat er eine gute Anhaftung auf Glas, Holz und Metall. Dehnbarkeit 4% bei Zug/Druck. Reißt nicht. Landora Fensterkitt wird mit vordispersiertem Pigment hergestellt und vacuumverschlossen.

### Anwendungsbereich

Landora Fensterkitt ist ein nicht-aushärtender Fensterkitt für Glasfenster. Der Kitt kann auf den meisten tauch- oder lasurbehandelten Oberflächen verwandt werden. Im Zweifel sollte an verdeckter Stelle probeweise aufgetragen werden.

### Gebrauchsanweisung

Sowohl Glas und Rahmen müssen sowohl trocken als auch frei von Schmutz, Feuchtigkeit, Ölen, etc. sein. Blankes Holz mit Grundieröl vorbehandeln.

Teakfenster grundieren. Metallrahmen mit Rostgrund vorstreichen. Alufenster müssen frei von Kunststoffüberzügen sein, die Oberfläche muß fettfrei sein. Nicht unter +5°C den Kitt auftragen/verarbeiten.

Wenn der Kitt durch Kälte hart geworden sein sollte, kann er durch ein Wasserbad oder warme Umgebung wieder weich gemacht werden. Die Aufwärmzeit kann evtl. etwas länger dauern.

### Verpackungseinheiten:

Fensterkitt gibt es in 0,3 Liter (Tube) und 0,5 Liter (Dose).