

## Produktdatenblatt - Bodenklarlack

### Technische Daten

**Auftrag:**

Rolle oder Pinsel

**Glanz:**

Ca. 40 (halbmatt)

**Ergiebigkeit:**

Ca. 6-8 m<sup>2</sup> / Liter

**Trocknung:**

Staubtrocken nach ca. 1Std.

**Dichte:**

Ca. 1.02

**Volumentrockengehalt:**

Ca. 40

**Verdünnung / Reinigung:**

Wasser, getrockneten Lack mit Aceton entfernen.

**Hinweis:**

Dieser Parkettlack erreicht seine volle Belastbarkeit nach etwa 1 Woche. Vor Ablauf dieser Zeit möglichst keine Teppiche oder auch schwere Möbel auf das frisch gestrichene Parkett stellen.

### Produktbeschreibung

Landora Parkettlack eignet sich für Parkett, Holzböden, Türen und weitere Holzdetails im Innenbereich.

Dieser Parkettlack gibt eine harte, belastbare Oberfläche.

Landora Parkettlack ist halbmatt.

### Verarbeitung

**Neue und unbehandelte Oberflächen:**

Vor der Lackierung und zwischen den Schichten mit feinem Schleifpapier anschleifen. Anschließend gründlich absaugen. Gesamt 2-3 Durchgänge streichen.

**Bereits lackierte Oberflächen:**

Oberfläche gründlich reinigen und evtl. Wachs entfernen, mit feinem Schleifpapier schleifen. Gesamt 1-2 Durchgänge streichen.



**Gebindegrößen:**

1 oder 2,5 Liter.