

Produktdatenblatt - Parkettlack

Technische Daten

Auftrag:

Rolle, Feinspachtel oder Pinsel

Glanz:

Ca. 40 (halbmatt)

Ergiebigkeit:

Ca. 8-10 m² / Liter

Trocknung:

Staubtrocken nach ca. 1Std.

Dichte:

Ca. 1.02

Volumentrockengehalt:

Ca. 40

Verdünnung / Reinigung:

Wasser, getrockneten Lack mit Aceton entfernen.

Hinweis:

Dieser Parkettlack erreicht seine volle Belastbarkeit nach etwa 1 Woche. Vor Ablauf dieser Zeit möglichst keine Teppiche oder auch schwere Möbel auf das frisch gestrichene Parkett stellen.

Produktbeschreibung

Landora Parkettlack eignet sich für Parkett, Holzböden, Türen und weitere Holzdetails im Innenbereich.

Dieser Parkettlack gibt eine harte, belastbare Oberfläche.

Landora Parkettlack ist halbmatt.

Verarbeitung

Neue und unbehandelte Oberflächen:

Vor der Lackierung und zwischen den Schichten mit feinem Schleifpapier anschleifen. Anschliessend gründlich absaugen. Gesamt 2-3 Durchgänge streichen.

Bereits lackierte Oberflächen:

Oberfläche gründlich reinigen und evtl. Wachs entfernen, mit feinem Schleifpapier schleifen. Gesamt 1-2 Durchgänge streichen.



Gebindegrößen:

1 oder 4 Liter.