

Produktdatenblatt – Sperr- und Haftgrund

Technische Daten

Auftrag:

Pinself, Rolle oder Spritze

Reichweite:

Ca. 6-8 m² / Liter

Trocknung:

Bei 20°C etwa 12 Stunden, kann nach
24 Stunden übergestrichen werden

Bei niedrigeren Temperaturen verlangsamt sich
die Trocknung.

Verdünnung / Reinigung:

Wasser

Hinweise:

Achtung! Vor der Verarbeitung gut umrühren.
Nicht auf sonnenerwärmter Oberfläche streichen,
nicht bei hoher Luftfeuchtigkeit (z.B.
Niederschlag oder Nebel).

Produktbeschreibung

Landora Sperr- und Haftgrund dient der Grundierung von
Holzfassaden, Türen, Fenster, etc. Das Produkt ist alkydölbasierend
und mindert somit das „Arbeiten“ des Holzes bei
Feuchtigkeitsbelastung. Ferner verhindert dieser Sperrgrund auch
das Durchschlagen von Harzen, die sich in den Harzgallen befinden.
Abschließend liefert das Produkt als Haftgrund die ideale Basis für
den späteren Deckanstrich.

Erst der Sperr- und Haftgrund liefert die notwendige Ventilation für
eine ausgeglichene Holzfeuchtigkeit, sofern das Holz später einen
farbigen Anstrich erhalten soll.

Anwendung auf:

unbehandeltem Holz

Die Fassadenoberfläche reinigen und mit Grundieröl
vorbehandeln.

Danach 1x mit Landora Sperr- und Haftgrund streichen.
Abschließend 1-2 Deckanstrich mit der gewünschten Farben
auftragen, dabei die jeweiligen Trocknungszeiten beachten.
Nicht zu verwenden, wenn das Holz mit Schlammfarbe gestrichen
werden soll.

Früher gestrichenem Holz

Loses Material/Altfarbe abkratzen, abwaschen und abbürsten.
Der Untergrund muß vor der weiteren Bearbeitung restlos trocken
sein.

Köpfe und Stoßkanten bzw. Äste mit Grundieröl sättigen.
Danach 1x mit Landora Sperr- und Haftgrund streichen.
Abschließend 1-2 Deckanstrich mit der gewünschten Farben
auftragen, dabei die jeweiligen Trocknungszeiten beachten.



Verpackungsgrößen:

1 und 4 Liter.