

Produktinformation – Acrylat (Villafärg)

Technische Daten

Auftrag:

Pinself, Rolle oder Spritze.

Glanz:

35-50 abhängig vom Farbton.

Ergiebigkeit:

ca 6-8 m² / Liter

Trocknung:

Ca. 2 Stunden

Überstreichbar nach ca. 6 Stunden

Dichte:

Ca. 1,26

Vol. Trockenmasse:

Ca. 38 %

Verdünnung / Reinigung:

Wasser

Hinweis:

Landora Villafärg gibt es in den folgenden Farbtönen: Weiß, Naturweiß, Grau, Herrenhausgelb, Blau, Schwedenrot (Faluröd), helles Schwedenrot (Stugröd), Braun, Grün, Schwarz sowie abgetönt

Achtung! Bei unterschiedlichen Chargen kann es selten zu geringsten Farbabweichungen kommen. Aus diesem Grund sollten Gebinde mit abweichenden Chargennummern untereinander vermischt werden.



Produktbeschreibung

Landora Acrylat (Villafärg) ist eine moderne, wasserlösliche Farbe mit einer neuen Generation eines Acrylatbinders, geeignet für bereits gestrichene oder unbehandelte Fassaden sowie Oberflächen aus Holz, Beton oder Blech. Die Farbe bildet dabei eine wetterbeständige, lichtechte und wasserabweisende Oberfläche, die sowohl Farbe als auch Glanz beibehält. Bei richtiger Verarbeitung hat diese Farbe eine Standzeit von bis zu 15 Jahren. Verwenden Sie diese Farbe nicht für Fensterrahmen!

Diese Farbe eignet sich auch für den Innenbereich, wo eine halbmatte, robuste Oberfläche erwünscht ist.

Verarbeitung

Für ein bestmögliches Resultat, empfiehlt sich ein Systemaufbau (siehe unten).

Neues oder unbehandeltes Holz, Schnitt- und Stoßkanten, Nagelköpfe:

Mit Grundieröl vorbehandeln. Sättigen Sie insbesondere Schnittkanten gründlich.

Streichen Sie danach sämtliches Holz mit Sperr- und Haftgrund. Es folgen zwei Deckanstriche mit Acrylat.

Bereits gestrichene Oberflächen:

Entfernen Sie alte und lose Farbe. Reinigen Sie danach mit Moos- und Schimmelentferner. Vor der weiteren Behandlung muß der Untergrund vollständig trocken sein. Blanke Holzflächen werden mit Grundieröl und Sperr- und Haftgrund vorbehandelt. Es folgen zwei Deckanstriche mit Acrylat.

Achtung! Der Untergrund muß während des Anstrichs absolut trocken sein. Streichen Sie nicht unter + 7°C, auf sonnenerwärmter Oberfläche oder in der Dämmerung.

Verpackungseinheiten:

Landora Acrylat (Villafärg) gibt es in 1, 4 und 10 Litern.