

GOLVFÄRG

Bodenfarbe lösemittelhaltig

NICHT AUF AYRYLHALTIGEN ALTANSTRICHEN ANWENDEN!

Eigenschaften:

GOLVFÄRG ist eine extrem belastbare, glänzende Uretanlackfarbe für den Innenbereich – mit vom Händler hinzugefügten Algiziden und Fungiziden auch für den Außenbereich. Sie eignet sich für Holz- und Betonböden, auf Leisten oder Bartresen sowie auf Metall. Diese Bodenfarbe basiert auf Uretanalkyd und weist dadurch hervorragende Eigenschaften auf: Haftung, abweisend gegen Wasser, kratzfest, schlagfest, wetterbeständig, Beständigkeit gegen Basen, etc. Dank ihrer Flexibilität kann GOLVFÄRG auf einer Vielzahl von Böden verarbeitet werden mit bestem Resultat. Die Farbe kann nach RAL, NCS, usw. abgetönt werden.



Anwendung / Mein Untergrund ist...

...Holz, innen oder außen:

1. *Der Untergrund muss sauber, trocken und intakt/fest sein.* Sollte dies nicht der Fall sein, bürsten, kratzen oder schleifen Sie loses Material wie z.B. Schmutz oder Staub ab, spülen danach alles mit Wasser und etwas Spülmittel ab und lassen den Untergrund trocknen. Im Falle eines Pilzbefalls mit Moos- und Schimmelfeindern vorarbeiten.
2. Ist Ihr Holz unbehandelt oder blank, tragen Sie zuerst eine verdünnte Schicht der Bodenfarbe auf (ca. 25% Terpentinersatz zur Farbe) und lassen sie je nach Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit mindestens 2 Tage trocknen.
3. Nun streichen Sie zwei unverdünnte Schichten der Bodenfarbe mit einer Trocknungszeit von 2-3 Tagen dazwischen – je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit. (Belastbar nach 3-5 Tagen, begehbar nach frühestens 1 Tag)

...Metall und Stahl:

1. *Der Untergrund muss sauber, trocken und intakt sein.* Sollte dies nicht der Fall sein, bürsten, kratzen oder schleifen Sie loses Material wie z.B. Schmutz oder Staub ab.
2. Sofern Rost auf dem Metall ist, diesen zuvor entfernen und im Anschluß unseren Metallgrundierer Rostgrund V auftragen. Der Rostgrund V entfällt bei rostfreiem Metall.
3. Nun streichen Sie zwei unverdünnte Schichten der Bodenfarbe mit einer Trocknungszeit von 2-3 Tagen dazwischen – je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit. (Belastbar nach 3-5 Tagen, begehbar nach frühestens 1 Tag)

...Betonboden, innen oder außen:

1. Frischen Betonboden oder Estrich lassen Sie zunächst gründlich aushärten.
Der Untergrund muss sauber, trocken und intakt/fest sein. Sollte dies nicht der Fall sein, bürsten, kratzen oder schleifen Sie loses Material wie z.B. Putz, Kalk oder Staub ab, spülen danach alles mit Wasser und etwas Spülmittel ab und lassen den Untergrund trocknen.
2. Grundieren Sie nun mit einer verdünnten Schicht unseres Universallackes (ca. 30-50% Terpentinersatz zum Universallack) und lassen sie je nach Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit 1-2 Tage trocknen – bei stark saugendem Untergrund verringert sich hierdurch die spätere Farbmenge.
3. Nun streichen Sie zwei unverdünnte Schichten der Bodenfarbe mit einer Trocknungszeit von 2-3 Tagen dazwischen – je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit. (Belastbar nach 3-5 Tagen, begehbar nach frühestens 1 Tag)

...Aluminium:

1. Um eine optimale Haftung auf Aluminium zu erzielen, schleifen Sie die Oberfläche matt. *Der Untergrund muss sauber, trocken und intakt/fest sein.*
2. Grundieren Sie nun mit einem 2-Komponenten-Epoxydharz aus einem entsprechenden Fachhandel und lassen ihn trocknen – nur so haftet der folgende Farbanstrich optimal an.
3. Nun streichen Sie zwei unverdünnte Schichten der Bodenfarbe mit einer Trocknungszeit von 2-3 Tagen dazwischen – je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit. (Belastbar nach 3-5 Tagen, begehbar nach frühestens 1 Tag)

BITTE WENDEN =>

GOLVFÄRG

Bodenfarbe lösemittelhaltig

NICHT AUF ACRYLHALTIGEN ALTANSTRICHEN ANWENDEN!

Tipps:

- Nicht auf acrylhaltigen Altanstrichen anwenden.
- Streichen Sie nicht auf sonnenerwärmten Oberflächen, was die Trocknung negativ beeinflussen würde.
- Besonders stark beanspruchte Oberflächen (z.B. Estrich in der Garage) können Sie abschließend mit Klarlack (mit oder ohne Farbflocken) versiegeln. Dadurch erhalten Sie außerdem einen strapazierfähigeren und pflegeleichteren Boden. ABER...:
- ...ACHTUNG:
Klarlacke lassen helle Farbtöne gilben. Streichen Sie deshalb Klarlacke nicht auf helle Farbtöne wie z.B. weiß.
- Nehmen Sie Säuren bzw. Kaffee sofort auf, ansonsten bleiben bei hellen Farbtönen Flecken zurück.
- Verwenden Sie Bodenlackpinsel, Schaumstoffrolle oder Flächenstreicher.

Ist mein Voranstrich acrylhaltig? (Nicht anwendbar auf Lasuren!)

So finden Sie es ganz einfach heraus:

Gehen Sie mit einem Schmirgelpapier (80er Körnung) leicht über eine Stelle des Voranstriches und schauen sich dann den Abrieb auf dem Schmirgelpapier an. Setzt sich der Abrieb im Schmirgelpapier fest, lässt sich weder rauspusten noch rausklopfen und wirkt schmierig, handelt es sich um einen Voranstrich auf Acrylbasis.

Technische Daten:

Bindemittel:	Uretanalkyd	Glanz:	80 (glänzend)
VOC (Kat A/i):	500 g/l (2010)	Verdünnung:	Terpentinersatz
Reinigung:	Terpentinersatz	Abriebklasse:	Ca. 10 000 Zyklen
Streichverhalten:	Über +8°C	Lagerung:	2 Jahre in unangebrochener Dose
Ergiebigkeit:	8-12 m ² /l	Trocknung:	Je nach Temperatur und Luftfeuchte: 1 Tag staubtrocken, nach 2-3 Tagen überstreichbar, nach frühestem 1 Tag begehbar, nach 3-5 Tagen belastbar

Achtung!!! Einige Farbtöne (darunter viele RAL-Farbtöne) können in Abhängigkeit zur Pigmentierung schlechtere Deckkraft und/oder eine UV-Instabilität haben, als andere Farbtöne. Das gilt für alle Farbenarten, die im Außenbereich verarbeitet werden. Hier beraten wir Sie gerne im Vorwege.