

Golvlack V

Bodenklarlack

Eigenschaften:

Golvlack V eignet sich hervorragend für Parkett, Holzböden, Fußleisten und weiteren Holzdetails im Innenbereich. Dieser Bodenklarlack ist halbmatt und gibt eine harte, belastbare Oberfläche.



Anwendung / Mein Untergrund ist...

...unbehandelt oder neu:

1. Schleifen Sie den Untergrund mit feinem Schleifpapier an und saugen ihn grünlich ab.
2. Tragen Sie nun die erste Schicht Golvlack V mit einem Lackpinsel auf und lassen sie diese 1 Tag trocknen.
3. Schleifen Sie erneut den Untergrund mit feinem Schleifpapier an, saugen ihn gründlich ab und tragen die zweite Schicht Golvlack V auf. (Insgesamt 2-3- Durchgänge)

...bereits lackiert:

1. Reinigen Sie den Untergrund zunächst gründlich und entfernen eventuelle Wachsreste bzw. Wachsichten.
2. Schleifen Sie den Untergrund nun mit feinem Schleifpapier an und saugen ihn gründlich ab.
3. Dann tragen Sie die erste Schicht Golvlack V mit einem Lackpinsel auf und lassen sie ca. drei Stunden trocknen.
4. Bei Bedarf streichen Sie eine zweite Schicht.

Tipps:

- Rühren Sie Golvlack V vor und während der Verarbeitung gut durch.
- Golvlack V erreicht seine volle Belastbarkeit nach etwa einer Woche.
- Vor Ablauf dieser Zeit möglichst keine Teppiche oder schweren Möbel auf die frisch gestrichene Oberfläche stellen.

Technische Daten:

Glanz:	Ca. 30-40 (halbglänzend)
Ergiebigkeit:	6-8 m ² /l, je nach Untergrund
Trocknung:	Ca. 1 Std. staubtrocken, nach ca. 3 Std. bis 1 Tag überstreichbar, je nach Untergrund und Temperatur
Dichte:	Ca. 1 kg/l
Festkörperanteil:	Ca. 34 Volumen-%
Verdünnung:	Wasser
Reinigung:	Wasser, getrockneten Lack mit Aceton entfernen
VOC (Kat A/e):	150 g/l (2007), 130 g/l (2010)