

Reines chinesisches Holzöl

Tungöl/Holzschutz

NUR AUF TROCKENEN HÖLZERN ANWENDEN!

Eigenschaften:

Reines chinesisches Holzöl ist ein 100% reines Naturprodukt und wird aus den nussartigen Früchten des Tungbaumes gewonnen. Es dringt selbst in das dichteste Holz tief ein und bildet einen matten, wasserresistenten, dauerhaften Film, der seine Elastizität behält, kaum nachdunkelt und sich mit dem Holz bewegt.

Tungöl eignet sich sowohl für Möbel, Gartenmöbel, Fußböden, Musikinstrumente, Holzspielzeug, als Polieröl für Drechsel- und Schnitzarbeiten, als auch als Korrosionsschutz bei Metallen – dünn aufgetragen auf Schmiedeeisen, Bronze und Messingteilen. Reines chinesisches Holzöl hat zunächst einen markanten Geruch nach altem Fett, der sich jedoch mit der Zeit verflüchtigt.

ACHTUNG: Während der Verwendung Schutzhandschuhe tragen!

Anwendung:

1. *Der Untergrund muss sauber und trocken sein!* Sollte dies nicht der Fall sein, bürsten oder kratzen Sie loses Material, wie z.B. Schmutz oder Staub ab, spülen danach alles mit klarem Wasser ab und lassen den Untergrund trocknen.
2. Tragen Sie während der Verwendung Schutzhandschuhe!
Rühren Sie das Tungöl vor der Verarbeitung gut um und arbeiten es in dünnen Schichten in das Holz ein, bis dieses gesättigt ist.
ACHTUNG: In dicken Schichten trocknet die Oberfläche in einer Art weißem Eisblumenmuster. Deshalb wischen Sie die überschüssige Menge Öl nach etwa 15 Minuten und vor dem Festwerden unbedingt ab.
3. Je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit, kann die Trocknungszeit zwischen mehreren Tagen und bis zu drei Wochen liegen.

Tipps:

- Reines chinesisches Holzöl ist relativ dickflüssig. Wünschen Sie eine leichtere Verarbeitung und/oder einen tieferen Einzug in das Holz, können Sie das Öl auf zwischen 60-80°C erwärmen, oder dem Öl ca.10-20% Balsamterpentin beimischen.
- Die Trocknungszeit kann durch die Zugabe von etwa 10-20% gekochtem Leinöl (entschleimtem für den Außenbereich) verkürzt werden. Vorm Mischen erwärmen Sie gerne beide Öle auf zwischen 60-80°C.
- Das Öl wirkt eher matt - eine glänzende Oberfläche erreichen Sie durch Polieren.
- Bei der Verarbeitung im Innenbereich gilt es wegen des markanten Geruchs nach altem Fett folgendes zu beachten: Niedrige Temperaturen, wenig UV Licht, hohe Luftfeuchtigkeit, dicke Schichten oder unsauberes Verstreichen verlängern den Trocknungsprozess und somit die Dauer des Geruches. Sorgen Sie in jedem Fall für gute Durchlüftung. Der Geruch, bzw. die Ausdünstung ist jedoch für Mensch und Tier unbedenklich.
- Da Tungöl selbstentzündend sein kann, in Öl getränkte Werkzeuge (Pinsel, Lappen usw.) nach Gebrauch in einem luftdichten Metallgefäß oder in Wasser lagern.

Technische Daten:

Reichweite:	4-7 m ² /l auf sägerauem oder sehr trockenem Holz, 7-10 m ² /l auf gehobeltem Holz
Trocknung:	Mehrere Tage, bis zu 3 Wochen, je nach Temperatur und Luftfeuchte
Verdünnung:	Balsamterpentin (10-20%)
Reinigung:	Balsamterpentin oder Terpentinersatz