

# SLIPERSOLJA

## Schwellenöl / Holzteeröl zur Holzkonservierung

**NICHT AUF LASIERTEM, GEWACHSTEM ODER MIT FARBE BEHANDELTEM HOLZ AUFTRAGEN!**

### Eigenschaften:

SLIPERSOLJA ist ein verrottungshemmendes Öl, basierend auf echtem Nadelholzteer und Oxidationsbitumen. Es bietet einen langlebigen, effektiven Schutz für verschiedenste Holzarten im Außenbereich, die viel Feuchtigkeit ausgesetzt sind wie z.B. Einfassungen von Komposthaufen und Beeten, Unterkonstruktionen von Terrassen, Pfosten, Holzbrücken und Zäunen. Durch das enthaltene Schwebbenzin verfärbt sich auch das Holz braunschwarz. Der charakteristische Geruch nach Teer und Benzin verflüchtigt sich mit der Zeit.

**ACHTUNG: NICHT AN DIE HAUT KOMMEN LASSEN – SCHUTZHANDSCHUHE TRAGEN!**



### Anwendung:

1. SLIPERSOLJA nicht auf lasiertem, gewachstem oder mit Farbe behandeltem Holz auftragen.
2. Decken Sie angrenzende Pflanzen vor der Verarbeitung schützend ab.
3. *Der Untergrund muss sauber und trocken sein!* Sollte dies nicht der Fall sein, bürsten oder kratzen Sie loses Material, wie z.B. Schmutz oder Staub ab, spülen danach alles mit klarem oder mit Seifenlauge versehenem Wasser ab und lassen den Untergrund gründlich durchtrocknen.
4. Rühren Sie SLIPERSOLJA vor der Verarbeitung gründlich um und tragen es in einer dicken Schicht sättigend auf (Schutzhandschuhe tragen!). Lassen Sie das Holzteeröl je nach Holzrestfeuchte bzw. Saugfähigkeit des Untergrundes mindestens 8 Stunden (je nach Wetterlage) in das Holz einziehen.
5. Sollte das Holz stark saugend sein, empfehlen wir einen zweiten Anstrich, um einen optimalen Schutz zu erlangen (Schutzhandschuhe tragen!).

### Tipps:

- Tragen Sie beim Streichen unbedingt Schutzhandschuhe – SLIPERSOLJA nicht an die Haut kommen lassen.
- Wenn SLIPERSOLJA auf die Haut gekommen ist – sofort mit Spülmittel und viel Wasser abwaschen.
- Streichen Sie vorzugsweise mit einem Pinsel - vorzugsweise in den Sommermonaten und lassen das Holz zuvor von der Sonne gut durchtrocknen. Um den Trocknungsprozess des Holzteeröles zu unterstützen, ist es wichtig, dass Sonne das Holz erreicht.
- Sollte es nach dem Anstrich regnen, können sich danach helle Flecken auf der Oberfläche abzeichnen. Diese können kurzfristig mit Terpentinersatz oder Balsamterpentin abgewischt werden. Alternativ werden diese Flecken mit der Zeit von alleine verschwinden.
- Das Holz wird den ersten Tag den typischen Geruch von Holzteer und Benzin freigegeben, der jedoch mit der Zeit immer mehr abnimmt.
- Schütten Sie Reste nicht in den Abfluss, sondern entsorgen sie diese Reste über die kommunalen Recyclinghöfen.
- Dose nach Gebrauch geschlossen halten.
- SLIPERSOLJA unerschwingbar für Kinder lagern.

### Im Falle einer Einnahme:

- Sofort einen Arzt aufsuchen.
- Die Dose bzw. dieses Merkblatt mitnehmen.
- Ein Erbrechen vermeiden, da es sonst zu erneuter Reizung der Speiseröhre kommt.

### Technische Daten:

Festkörpergehalt: 40 Volumen-%	Farbe:	Braunschwarz
Flammpunkt: 63°C	Verdünnung:	Terpentinersatz oder Balsamterpentin, wird i.d.R. nicht verdünnt
Dichte: 880 kg/m <sup>3</sup>	Reinigung:	Terpentinersatz oder Balsamterpentin
Reichweite: ca. 5-8 m <sup>2</sup> /l je nach Untergrund und Verdünnungsgrad		
Trocknungszeit: Überstreichbar ca. 8 Std. bei 20°C, durchgetrocknet ca. 24 Std.		
VOC: Relevante Grenzwerte 700 g/l (2010), max. Gehalt 512,4 g/l (2010)		