



www.farbe-aus-schweden.de

Tel.: +49 (0)40 54 80 12 20

GOLVFÄRG V / STRONG

Farba do podłóg na bazie wody

O produkcie:

GOLVFÄRG V / STRONG to wodorozcieńczalna, jednoskładnikowa i bardzo trwała farba podłogowa w półpołysku, przeznaczona tylko do podłóg drewnianych wewnątrz pomieszczeń. Ze względu na wysoką wytrzymałość i elastyczność, można jej używać również do malowania np. drewnianych schodów. Farba dostępna jest również w kolorach z palety barw RAL, NCS itp. (Wunschfarbton).



Zastosowanie/ Moje podłoże to...

...drewno wewnątrz pomieszczeń:

1. *Podłoże musi być czyste i suche.* Jeśli tak nie jest, należy usunąć luźny materiał, np. tynk, wapno lub kurz.
2. Teraz można nałożyć warstwę podkładu gruntującego MEISTARGRUND V – dzięki temu zapewnia się farbie maksymalną przyczepność. GOLVFÄRG V / STRONG to niepenetrująca farba, która nie wiąże się z niezagruntowanym drewnem. MEISTARGRUND V jest tutaj środkiem wiążącym drewno z farbą. Po aplikacji, podkład gruntujący należy zostawić do wyschnięcia na przynajmniej jeden dzień, w zależności od temperatury pokojowej i wilgotności. Pominąć, jeśli malowana powierzchnia jest już pokryta farbą (nie ma odprysków i pęknięć).
3. Następnie należy położyć dwie warstwy nierozcieńczonej farby GOLVFÄRG V / STRONG z odstępem czasowym co najmniej 2-3 dni pomiędzy nimi - w zależności od temperatury i wilgotności w pomieszczeniu. Po upływie 12 godzin, można już chodzić po pomalowanej podłodze, jednak nie należy jeszcze ustawiać na niej ciężkich przedmiotów tj. meble, czy kłask dywanów (odczekać 2-3 dni). Kolor biały ma słabe pokrycie, dlatego mogą być potrzebne 3-4 warstwy farby, aby uzyskać zadowalający efekt.

Rady:

- Lepiej nie stosować farb podłogowych do malowania pionowych powierzchni: każda farba podłogowa jest dość rzadka, aby można było swobodnie ją rozprowadzać. Po powierzchniach tj. poręcze schodowe, meble, szafki farba może spływać.
- Na koniec, powierzchnie narażone na duże zużycie można pokryć lakierem Klarlack (bezbarwnym lub z kolorem). Dzięki temu powłoka będzie bardziej wytrzymała i łatwa w pielęgnacji
UWAGA:
Lakiery bezbarwne mogą powodować żółknięcie jasnych odcieni farby, dlatego nie należy ich stosować przy wyborze takich kolorów jak np. biały. W przypadku farby podłogowej GOLVFÄRG V / STRONG nie wolno stosować lakierów na bazie żywicy alkidowej!
- Plamy z produktów zawierających kwasy np. z kawy trzeba usuwać niezwłocznie! W przeciwnym razie powstałe plamy mogą być trudne do usunięcia, ponieważ kwasy tego rodzaju są absorbowane przez lakiery akrylowe.
- Do aplikacji używać specjalnych pędzli do podłóg, ewentualnie płaskich pędzli lub wałków z pianki.

Dane techniczne:

| | | | |
|------------------------------------|---|--------------------------------|---|
| Spoivo | żywica akrylowa i poliuretanowa | Przechowywanie: | 2 lata w nieuszkodzonym opakowaniu (chronić przed mrozem) |
| Połysk: | 50-60 półpołysk | Usuwanie: | Woda |
| Lotne związki organiczne (Kat A/i) | 140 g/l (2010) | Klasyfikacja zagrożenia: | Brak |
| Rozrzedzanie: | Woda | Temperatura podczas malowania: | Pow. +8°C, najlepiej w +20°C |
| Klasa ścieralności: | > 10 000 cykli | | |
| Wydajność | 4-8 qm/l w zależności od podłoża | | |
| Czas schnięcia: | Twardnieje po ok. 2-3 dniach w zależności od temperatury i wilgotności. | | |